


フッ素鋼板

加工性経時変化

■ JFEフッ素カラー鋼板の加工性経時変化



	フッ素濃度	初期	3ヶ月経時	6ヶ月経時	12ヶ月経時
当社フッ素カラー	80%	1T	3T	4T	4T~5T
従来フッ素カラー	70%	2T	5T	6T	6T
低フッ素カラー	50%	4T	6T	7T	7.5T
一般のカラー	0%	6T~8T			

当社のフッ素カラー鋼板は、従来品や一般のカラー鋼板と比較して経時後の硬化も少なく優れた加工性を示す。